

Wykończenia powierzchni taśm walcowanych na zimno

2H	umocniona przez zgniot	jasna, gładka, o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej
2C	z obróbką cieplną bez usuwania zgorzeli	gładka, ze zgorzeliną z obróbki cieplnej
2E	Z obróbką cieplną, mechanicznie usunięte zgorzeli	szorstka, matowa
2D	z obróbką cieplną, trawiona	gładka, bez połysku
2B	z obróbką cieplną, trawiona , gładka z wyraźnym połyskiem, z walcowaniem wykańczającym	bardziej gładka niż 2D, z połyskiem
2R/BA	wyżarzana beznalotowo, trawiona	gładka, błyszcząca, z lustrzanym połyskiem
2Q	hartowana i odpuszczana w atmosferze ochronnej, wolna od zgorzeli	dostępna tylko dla stali martenzytycznych